

黑将军 BG-C

PRODUCT DATA SHEET

丁基橡胶非固化防水涂料

产品概述 PRODUCT INTRODUCTION

BG-C丁基橡胶非固化防水涂料是以丁基橡胶及特种添加剂配制而成的具有与基层粘结力优异，且保持长期蠕变性能的防水涂料。对施工及使用过程中出现的防水层破坏具有一定的自行修复能力，可与其他防水卷材复合使用，可达到涂料与卷材优势互补，使防水系统更加可靠的目的。也可用于节点密封。

产品特性 CHARACTERISTICS / ADVANTAGES

- 1 皮肤式防水：与基面粘接可达微观满粘，消除窜水层，即使局部防水层被破坏也不影响整个防水系统，后期维护成本低。
- 2 施工效率高：加热到120℃即可施工，加快施工效率。
- 3 耐高温性能：高温80℃不流淌、滑移，立面施工不脱落。
- 4 安全环保：无挥发性溶剂、低烟环保。
- 5 复合式防水层：可与“黑将军”丁基防水系统其他防水卷材配套使用，形成复合式防水层，提高防水效果。

应用领域 USES

广泛用于各种工业民用建筑及种植屋面防水工程。
适用于机场、地铁、海绵城市、水利工程、综合管廊、装配式建筑等防水工程。
适用于各种维修工程，变形缝、沉降缝等各种缝隙灌缝的防水堵漏工程。

贮存运输 STORAGE / TRANSPORTATION

- 1 20kg，铁质涂料桶或纸箱包装。
- 2 在干燥、通风环境下贮存，防止日晒雨淋。
- 3 运输及贮存过程应远离火源，贮存温度不超过40℃，自生产之日起，贮存期为1年。

施工方式 APPLICATION INFORMATION

基层清理 节点加强处理 喷涂涂料 铺贴卷材 节点密封处理 组织验收及成品保护

黑将军 BG-C

PRODUCT DATA SHEET

丁基橡胶非固化防水涂料

▼ 产品参数 DATA SHEET

保质期限	1 年
包装尺寸	20KG 铁质涂料桶或纸箱包装
执行标准	Q/LJH 0021—2019
闪点℃ ≥	180
固含量≥	98
粘结性能 干燥基面	100%内聚破坏
延伸性/mm	30
低温柔韧性℃	-25, 无断裂
热耐性℃	80 无滑动 无流淌 无滴落
自愈性	无渗水
抗窜水性/0.6MPa	无窜水